

Elemento	Descrizione	Caratteristiche
Layer frontale	Codice articolo e misura disponibile	MAK-5530-07/ MAK-5530-12 1,07-1,27*30m
	Tipo	Film vinilico autoestinguente con trattamento al silicio in superficie
	Spessore totale	550 my (± 5%)
	Colore fronte	Bianco
	Finitura della superficie	Antiscivolo R13 (MAX)
	Coefficiente di ritiro	0.8%
	Tensione superficiale	32 ÷ 34 dyne
Colla	Tipo	Colla acrilica permanente
	Quantità della colla	25 ÷ 30 gr/m ²
	Temperatura ottimale di applicazione	12÷28 °C
	Temperatura di esercizio	-15÷85 °C
	Resistenza alla Depellicolazione (24h) FTM 1	9.0 ≤ x ≤ 12.5 N/25mm
Liner	Tipo	carta politenata e siliconata in PE
	Colore	Bianco
	Peso	130 gr/m ²
	Taglio	Adatto per tutti i tipi di impianti di mezzo taglio
Applicazioni	MAK FLOOR (per esterno e interno) Adatto alla decorazione di pavimenti, scale, strade private e superfici bagnate. Idoneo per applicazioni in esterno dai 3 ai 6 mesi. Possibile posa sia a caldo che a freddo; creato per stampa diretta. Anti-scivolo certificato R13. Mak Floor è autoestinguente.	
Stampa	Per mantenere una stabile resistenza ai graffi, è necessario stampare con appositi inchiostri UV anti-graffio. Mak Floor è inoltre idoneo per inchiostro latex ed eco-solventi: in questi casi è raccomandabile una protezione dell'inchiostro con l'applicazione di vernice bi-componente sulla superficie.	
Stoccaggio	12 mesi in condizioni normali e ad una temperatura media di 22 °C (min. 12 °C, max. 32 °C) e umidità relativa di 40-60%.	
REACH	In relazione a quanto previsto dal D.L. N° 133 del 14.09.2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale informiamo che il prodotto è conforme alle attuali Norme REACH (Registration Evaluation Authorization of Chemicals) in merito alle sostanze e componenti chimiche. Per ulteriori informazioni si faccia riferimento alla copia certificata delle analisi condotte sulle sostanze prese in considerazione dalla REACH (Registration Evaluation Authorization of Chemicals).	
N.B.	Le informazioni si basano su ricerche che l'azienda ha scrupolosamente effettuato e che ritiene affidabili: ciò nonostante tali informazioni non costituiscono una garanzia totale. Data la grande varietà dell'uso di tali prodotti e il continuo sviluppo di nuove applicazioni, l'utilizzatore finale è tenuto a considerare l'adattabilità e la prestazione del prodotto in relazione all'uso, assumendosi i rischi che riguardano l'uso specifico. Il venditore non è responsabile né per i danni che eccedono il prezzo di vendita, né per eventuali danni incidentali. I parametri possono essere modificati anche senza preavviso.	