

SCHEDA TECNICA

Avery Dennison® MPI™ 3026 Supertack

Publicato: 09/2023

Introduzione

La pellicola Avery Dennison Multi Purpose Inkjet 3026 Supertack è un vinile calandrato monomero bianco opaco auto adesivo, adatto per applicazioni promozionali a breve termine su substrati leggermente strutturati e apolari.

Trasformazione

La pellicola MPI 3026 Supertack è un vinile multiuso, adatto per tutta una serie di stampanti a getto di inchiostro a grande formato che impiegano solventi aggressivi, solventi biologici/delicati, inchiostri polimerizzati agli UV o al lattice. Per intensificare i colori e proteggere le immagini contro i raggi UV e l'abrasione, si raccomanda di proteggere la pellicola Avery Dennison MPI 3026 Supertack utilizzando un sovrallaminato o vernice.

Per conoscere le combinazioni consigliate di pellicole DOL emedia, fare riferimento al "Bollettino Tecnico 5.3. Combinazioni consigliate di sovrallaminati Avery Dennison® Overlaminates e mezzi di stampa digitali Avery Dennison®".

Consigli per l'uso

- » Applicazioni promozionali al coperto, ad esempio su pareti interne
- » Applicazioni all'aperto a breve termine con superfici leggermente strutturate
- » Applicazioni all'aperto a breve termine su substrati apolari quali polietilene, polipropilene

Caratteristiche

- » Eccellente stampabilità e gestione su stampanti selezionate
- » Facilità di taglio e di applicazione su una vasta gamma di substrati
- » Adatto ad applicazioni con superfici leggermente strutturate e substrati apolari



Frontale

Vinile calandrato monomero bianco lucido da 95 micron



Adesivo

Speciale adesivo acrilico permanente per superfici leggermente strutturate e substrati apolari quali polietilene e polipropilene



Carta protettiva

Carta kraft patinata, 125 g/m²



Durata

3 anni



Durata di magazzino

2 anni

Caratteristiche fisiche

	Metodo di prova ¹	Risultati
Prodotto		
Calibro, pellicola frontale (micron)	ISO 534	95
Calibro, pellicola frontale + adesivo (micron)	ISO 534	115
Stabilità dimensionale (mm max.)	FINAT FTM 14	0.8
Durata all'immagazzinaggio (anni)	Archiviato a 22° C/50-55 % RH	2
Durata ² (anni)	Esposizione verticale	3
Fire Classification Rating	EN 13501-1	B-s1, d1
Adesivo		
Adesività iniziale (N/m)	FINAT FTM-1, HDPE	350
Adesività, dopo 24 ore (N/m)	FINAT FTM-1, HDPE	500
Adesività iniziale (N/m)	FINAT FTM-1, Stainless steel	400
Adesività, dopo 24 ore (N/m)	FINAT FTM-1, Stainless steel	900
Temperature range		
Temperatura di applicazione (min ° C)		0
Temperatura di servizio (da ° C a + ° C)		-20 - +70
Proprietà chimiche³		
Resistenza chimica	Acidi leggeri	Nessun effetto
Resistenza ai solventi	Alcali lievi	Nessun effetto
Resistenza ai solventi	Applicato all'alluminio	Nessun effetto esposto a: oli, grassi, solventi alifatici, oli motore, eptano, cherosene e carburante JP-4.

Importante

Le informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche contenute in questo documento si basano su test che riteniamo attendibili e non costituiscono una garanzia. Esse sono intese unicamente come fonte di informazione, vengono fornite senza garanzia e non costituiscono garanzia di alcun tipo. Gli acquirenti decideranno indipendentemente, prima di utilizzarlo, se il materiale è adatto all'uso cui intendono destinarlo.

Tutti i dati tecnici sono soggetti a cambiamenti. In caso di ambiguità o differenze tra la versione inglese e quella straniera del presente documento, si applicherà la versione inglese.

Avery Dennison garantisce che i suoi Prodotti soddisfano le sue specifiche. Avery Dennison non offre altre garanzie espresse o implicite o si assume alcun impegno relativamente ai Prodotti, inclusa, ma non limitata a, qualsiasi garanzia di commerciabilità, idoneità a scopi particolari e/o non violazione. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti con l'intesa che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti per i suoi scopi. Il periodo di garanzia si estende per un (1) anno dalla data di spedizione se non diversamente indicato nella scheda tecnica del Prodotto. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti alle condizioni descritte nei termini e condizioni di vendita standard di Avery Dennison. Si veda la pagina <http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilità complessiva di Avery Dennison nei confronti dell'Acquirente, sia per negligenza, violazione del contratto, false dichiarazioni o altrimenti, non dovrà in nessuna circostanza superare il costo dei Prodotti non consegnati ovvero danneggiati, non conformi, difettosi che danno origine a tale responsabilità come stabilito dal prezzo netto delle fatture all'Acquirente relativamente a qualsiasi evento o serie di eventi. Avery Dennison non sarà in alcun caso responsabile nei confronti dell'Acquirente per qualsiasi perdita indiretta, incidentale o conseguente, danno o lesione, incluse, senza limitazione alcuna, perdita di profitti previsti, clientela, reputazione o perdite o spese derivanti da rivendicazioni di terzi".

© 2023 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Il marchio Avery Dennison, tutti i marchi relativi ad Avery Dennison, questo documento, il suo contenuto, I nomi e i codici prodotto sono proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e prodotti menzionati sono proprietà dei loro rispettivi proprietari. Questo documento non deve essere utilizzato, copiato o riprodotto per alcuno scopo diverso dalle attività di marketing per Avery Dennison.