

REVITA

Bollettino tecnico

REVITA PURO

ELEMENTO	DESCRIZIONE	NORMA	UNITA	VALORE
PRODOTTO	Codice Articolo			RE-PURO-30
	Composizione		%	100 POLIESTERE RICICLATO
	Peso (tessuto+coating)	DIN EN ISO 2286-2	gr/m ²	210
	Colore			BIANCO PURO
	Finitura			OPACO
	Spessore	ASTM D-1777	mm	0,46
	Formati disponibili			1,07-1,37-1,60*30m
CARATTERISTICHE TECNICHE TESSUTO BASE	Tessitura			TESSUTO NON TESSUTO
	Titolo e tipo filato ordito	DIN EN ISO 2060	Dtex	-
	Titolo e tipo filato trama	DIN EN ISO 2060	Dtex	-
	Numero fili ordito	UNI EN ISO 1049-2	n°/pollice	-
	Numero fili trama	UNI EN ISO 1049-3	n°/pollice	-
	Carico rottura ordito	ISO 13934.1-2003	N	300
	Carico rottura trama	ISO 13934.1-2003	N	250
	Allungamento ordito	ISO 13934.1-2003	%	-
	Allungamento trama	ISO 13934.1-2003	%	-
	Tenacità del filo	DIN EN ISO 2060	Cn/Dtex	-

DESCRIZIONE PRODOTTO	Prodotto con poliestere 100 % riciclato e 100% riciclabile, buona texture frontale.
APPLICAZIONI	Il prodotto è pensato per comunicazioni indoor, wall decoration e comunicazioni outdoor (per applicazioni che non superino i 6 mesi).
STAMPABILITA	Per sublimazione: diretta ed indiretta. Per ink-jet: inchiostri latex, UV ed ecosolvent. Per serigrafia: con tutti gli inchiostri della serie.
STOCCAGGIO	24 mesi in condizioni normali e ad una temperatura media di 22 °C (min. 12 °C, max. 32 °C) e umidità relativa di 45 - 65%. Il materiale deve essere conservato nelle proprie scatole e non esposto al sole; il mancato rispetto di tali precauzioni potrebbe danneggiare il coating.
Norme REACH	In relazione a quanto previsto dal D.L. N° 133 del 14.09.2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, informiamo che nessuna sostanza considerata pericolosa è presente in concentrazione superiore allo 0,1%. Per ulteriori informazioni richiedere copia conforme delle analisi eseguite sulle sostanze prese in esame dal REACH (Registration Evaluation Authorization of Chemicals).
NOTE	<i>Le informazioni si basano su ricerche che l'azienda ha scrupolosamente effettuato e che ritiene affidabili: ciò nonostante tali informazioni non costituiscono una garanzia totale. Data la grande varietà dell'uso di tali prodotti e il continuo sviluppo di nuove applicazioni, l'utilizzatore finale è tenuto a considerare l'adattabilità e la performance del prodotto in relazione all'uso, assumendosi i rischi che riguardano l'uso specifico. Il venditore non è responsabile né per i danni che eccedono il prezzo di vendita, né per eventuali danni incidentali. I parametri possono essere modificati anche senza preavviso.</i>

